KAPCO EASY-TAPE

Rubans composites pour les angles, les joints et les réparations de panneaux de gypse (plaques de plâtre).

Portée du document
Cette fiche couvre les familles de produits V / VH et Q / QH. Elle présente les principales caractéristiques techniques, les dimensions, les applications principales, les instructions de pose et les données logistiques des produits actifs.

Informations importantes
Les informations de ce document sont de nature générale et ne remplacent pas l'évaluation de l'adéquation du produit à une application particulière. Le produit doit être choisi selon le type de support, l'usage prévu de la pièce et l'exposition attendue à l'usure et aux dommages mécaniques.

Principales caractéristiques

≥ 12,0 N/mm	≥ 9,0 N/mm	≤ 0,1 %	≤ 0,5 %
Résistance à la traction V / VH	Résistance à la traction Q / QH	Stabilité dimensionnelle après immersion dans l'eau Dans le sens de la longueur du ruban	Stabilité dimensionnelle après immersion dans l'eau Dans le sens transversal du ruban

Dimensions et applications

Produit	Application principale	Longueur	Largeur	Épaisseur
V / VH	Angles extérieurs	12 ou 25 m	50 mm	0,45 mm
Q / QH	Angles intérieurs et joints	12 ou 25 m	50 mm	0,35 mm

La série H (VH et QH) conserve les applications principales de V et Q respectivement. Sa couche de surface renforcée améliore la résistance à l'abrasion pendant la pose, surtout avec un couteau à joints métallique.

Pose et données pour les distributeurs

Pose étape par étape

01	Avant l'utilisation, conserver le ruban à température ambiante pendant au moins 12 heures.
02	Couper le ruban à la longueur voulue. Pour V, VH, Q et QH, le plier le long de la perforation selon l'angle voulu.
03	Appliquer une fine couche de composé à joints (enduit à joints) sur la zone de pose. Le ruban ne nécessite ni colle ni trempage.
04	Noyer le ruban dans le composé à joints frais, puis le lisser avec un couteau à joints en éliminant les bulles d'air et l'excédent de composé.
05	Recouvrir le ruban d'une fine couche de composé à joints et laisser sécher.
06	Poncer la surface sèche. Au besoin, appliquer une autre fine couche de composé à joints, laisser sécher et poncer de nouveau.

Données logistiques des emballages

Données en vigueur depuis le 16 juillet 2026. Les poids bruts des cartons d'expédition pleins sont fondés sur des mesures et arrondis au 0,1 kg le plus proche.

SKU	EAN-13	Unités/carton	Poids brut du carton	Dimensions du carton	Unités/palette
V-25	4779040950113	18	11,7 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
V-12	4779040950120	12	4,1 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
Q-25	4779040950137	18	8,3 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
Q-12	4779040950144	12	2,9 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
VH-25	4779040950311	18	12,2 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
VH-12	4779040950328	12	4,0 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
QH-25	4779040950335	18	7,5 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
QH-12	4779040950342	12	2,9 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200

Les poids bruts indiqués comprennent les produits et le carton d'expédition. Ils sont indicatifs et peuvent varier de ±5 % en raison des tolérances de production et des différences de matériaux, de lots, de fournisseurs et d'emballages.

Le poids réellement mesuré doit être utilisé dans les documents de transport.

Les poids des cartons vides utilisés pour les calculs sont les suivants :
- grand carton - 0,270 kg;
- petit carton - 0,160 kg.

Limites d'utilisation

Les rubans V, VH, Q et QH ne sont pas conçus pour redresser complètement des angles très irréguliers. Dans ce cas, il faut d'abord poser une cornière de protection en acier ou en aluminium. Dans les zones où le risque de chocs est très élevé, les rubans utilisés sur les angles extérieurs ne remplacent pas une cornière de protection métallique. Pour améliorer l'adhérence de l'enduit de finition ou réduire le risque que le métal soit mis à nu après un choc, les rubans V, VH, Q ou QH peuvent être appliqués sur une cornière de protection en acier ou en aluminium déjà posée. Le choix final du produit dépend du type de support, de l'usage prévu de la pièce et de l'exposition attendue à l'usure et aux dommages mécaniques. Pour obtenir des conseils sur une application particulière, contactez Kapco : info@kapco.eu