KAPCO EASY-TAPE

Гипсокартон тақталарының бұрыштарына, жіктеріне және жөндеу жұмыстарына арналған композиттік таспалар.

Құжаттың қолданылу аясы
Бұл техникалық деректер парағы V / VH және Q / QH өнім топтамаларын, сондай-ақ K-G25 өнімін қамтиды. Құжатта негізгі техникалық параметрлер, өлшемдер, басты қолдану салалары, орнату нұсқаулығы және белсенді өнімдердің логистикалық деректері берілген.

Маңызды ақпарат
Осы құжаттағы ақпарат жалпы сипатқа ие және өнімнің нақты қолдануға жарамдылығын бағалауды алмастырмайды. Өнім негіздің түріне, бөлменің мақсатына және күтілетін тозу мен механикалық зақым әсеріне сәйкес таңдалуы керек.

Негізгі параметрлер

≥ 12,0 Н/мм	≥ 9,0 Н/мм	≥ 1,0 Н/мм	≤ 0,1 %	≤ 0,5 %
Созылу беріктігі V / VH	Созылу беріктігі Q / QH	Жыртылу беріктігі K-G25	Суға батырғаннан кейінгі өлшем тұрақтылығы Таспа бойымен	Суға батырғаннан кейінгі өлшем тұрақтылығы Таспаға көлденең

Өлшемдері мен қолданылуы

Өнім	Негізгі қолданылуы	Ұзындығы	Ені	Қалыңдығы
V / VH	Сыртқы бұрыштар	12 немесе 25 м	50 мм	0,45 мм
Q / QH	Ішкі бұрыштар мен жіктер	12 немесе 25 м	50 мм	0,35 мм
K-G25	Жіктер, жарықтар және жөндеу	25 м	50 мм	0,40 мм

H сериясының VH және QH өнімдері тиісінше V және Q өнімдерімен бірдей негізгі мақсатқа ие. Күшейтілген үстіңгі қабат орнату кезінде, әсіресе металл шпательмен жұмыс істегенде, беттің қажалуға төзімділігін арттырады.

Орнату және дистрибьюторларға арналған деректер

Қадамдық орнату

01 Қолданар алдында таспаны бөлме температурасында кемінде 12 сағат ұстаңыз.

02 Таспаны қажетті ұзындықта кесіңіз. V, VH, Q және QH таспаларын перфорация бойымен қажетті бұрышқа бүгіңіз.

03 Орнатылатын жерге шпаклевка қоспасының жұқа қабатын жағыңыз. Таспаға желім де, суға жібіту де қажет емес.

04 Таспаны жаңа жағылған шпаклевка қоспасына орналастырып, ауа көпіршіктері мен артық қоспаны алып тастай отырып, шпательмен тегістеңіз.

05 Таспаның үстіне шпаклевка қоспасының жұқа қабатын жағып, кепкенше қалдырыңыз.

06 Кепкен бетті тегістеп өңдеңіз. Қажет болған жағдайда шпаклевка қоспасының тағы бір жұқа қабатын жағып, кептіріңіз және бетті қайта тегістеңіз.

Қаптама логистикасының деректері

Деректер 2026 жылғы 16 шілдеден бастап қолданылады. Толық тасымалдау қорабының брутто массасы өлшемдерге негізделген және 0,1 кг дәлдікке дейін дөңгелектелген.

SKU	EAN-13	Дана/қорап	Қораптың брутто массасы	Қорап өлшемдері	Дана/паллет
V-25	4779040950113	18	11,7 кг	41,8 × 27,8 × 16,0 см	1080
V-12	4779040950120	12	4,1 кг	33,5 × 22,3 × 10,7 см	1200
Q-25	4779040950137	18	8,3 кг	41,8 × 27,8 × 16,0 см	1080
Q-12	4779040950144	12	2,9 кг	33,5 × 22,3 × 10,7 см	1200
VH-25	4779040950311	18	12,2 кг	41,8 × 27,8 × 16,0 см	1080
VH-12	4779040950328	12	4,0 кг	33,5 × 22,3 × 10,7 см	1200
QH-25	4779040950335	18	7,5 кг	41,8 × 27,8 × 16,0 см	1080
QH-12	4779040950342	12	2,9 кг	33,5 × 22,3 × 10,7 см	1200
K-G25	4779040950151	18	8,9 кг	41,8 × 27,8 × 16,0 см	1080

Көрсетілген брутто масса өнімдер мен тасымалдау қорабын қамтиды. Мәндер шамамен берілген және өндірістік ауытқуларға, материалдардағы, партиялардағы, жеткізушілер мен қаптамалардағы айырмашылықтарға байланысты ±5 % өзгеруі мүмкін.

Тасымалдау құжаттарында нақты өлшенген масса көрсетілуі тиіс.

Есептеулер үшін бос қораптардың мынадай массасы қабылданған:
- үлкен қорап — 0,270 кг;
- кіші қорап — 0,160 кг.

Қолдану шектеулері

V, VH, Q және QH таспалары өте тегіс емес бұрыштарды толық түзетуге арналмаған. Мұндай жағдайда алдымен болат немесе алюминий бұрыштық профиль орнату қажет. Соққы қаупі өте жоғары жерлерде сыртқы бұрыштарға қолданылатын таспалар металл қорғаныш бұрыштық профильді алмастырмайды. Әрлеу шпаклевкасының жақсырақ жабысуы қажет болса немесе соққыдан кейін металдың көрініп қалу қаупін азайту керек болса, V, VH, Q немесе QH таспасын алдын ала орнатылған болат немесе алюминий бұрыштық профильдің үстіне орнатуға болады. Өнімді түпкілікті таңдау негіздің түріне, бөлменің мақсатына және күтілетін тозу мен механикалық зақым әсеріне байланысты. Қолдануға қатысты сұрақтар бойынша Kapco компаниясымен байланысыңыз: info@kapco.eu