

KAPCO EASY-TAPE

Kompozitinės juostos gipso kartono plokščių kampams, siūlėms ir remontui.

Dokumento taikymo sritis Šis techninių duomenų lapas apima V / VH ir Q / QH produktų grupes bei K-G25 produktą. Jame pateikiami pagrindiniai techniniai parametrai, matmenys, pagrindinės naudojimo sritys, montavimo instrukcija ir aktyvių produktų logistikos duomenys.	Svarbi informacija Šiame dokumente pateikta informacija yra bendro pobūdžio ir nepakeičia produkto tinkamumo konkrečiam naudojimui įvertinimo. Produktas turi būti parenkamas atsižvelgiant į pagrindo tipą, patalpos paskirtį ir numatomą nusidėvėjimo bei mechaninių pažeidimų poveikį.
--	---

Pagrindiniai parametrai

$\geq 12,0$ N/mm	$\geq 9,0$ N/mm	$\geq 1,0$ N/mm	$\leq 0,1$ %	$\leq 0,5$ %
Tempiamasis stipris V / VH	Tempiamasis stipris Q / QH	Atsparumas plėšimui K-G25	Matmenų stabilumas po panardinimo į vandenį Išilgai juostos	Matmenų stabilumas po panardinimo į vandenį Skersai juostos

Matmenys ir naudojimas

Produktas	Pagrindinė paskirtis	Ilgis	Plotis	Storis
V / VH	Išoriniai kampai	12 arba 25 m	50 mm	0,45 mm
Q / QH	Vidiniai kampai ir siūlės	12 arba 25 m	50 mm	0,35 mm
K-G25	Siūlės, įtrūkimai ir remontas	25 m	50 mm	0,40 mm

H serijos produktai VH ir QH turi tokią pačią pagrindinę paskirtį kaip atitinkamai V ir Q. Sustiprintas viršutinis sluoksnis padidina paviršiaus atsparumą dilimui montavimo metu, ypač dirbant metaline glaistykle.

Montavimas ir duomenys platintojams

Montavimas žingsnis po žingsnio

01	Prieš naudojimą bent 12 valandų laikykite juostą kambario temperatūroje.
02	Atkirpkite reikiamo ilgio juostą. V, VH, Q ir QH juostas sulenkite reikiamu kampu išilgai perforacijos.
03	Montavimo vietoje užtepkite ploną siūlių glaisto sluoksnį. Juostai nereikia nei klijų, nei mirkymo.
04	Įspauskite juostą į šviežią glaistą, tada išlyginkite ją glaistykle, pašalindami oro burbuliukus ir glaisto perteklių.
05	Ant juostos užtepkite ploną glaisto sluoksnį ir palikite išdžiūti.
06	Nušlifaukite išdžiūvusį paviršių. Prireikus užtepkite dar vieną ploną glaisto sluoksnį, palikite jį išdžiūti ir paviršių dar kartą nušlifaukite.

Pakuočių logistikos duomenys

Duomenys galioja nuo 2026 m. liepos 16 d. Pilnos transportinės dėžės bruto masė nustatyta pagal matavimus ir suapvalinta iki artimiausio 0,1 kg.

SKU	EAN-13	Vnt. dėžėje	Dėžės bruto masė	Dėžės matmenys	Vnt. paletėje
V-25	4779040950113	18	11,7 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
V-12	4779040950120	12	4,1 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
Q-25	4779040950137	18	8,3 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
Q-12	4779040950144	12	2,9 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
VH-25	4779040950311	18	12,2 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
VH-12	4779040950328	12	4,0 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
QH-25	4779040950335	18	7,5 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
QH-12	4779040950342	12	2,9 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
K-G25	4779040950151	18	8,9 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080

Nurodyta bruto masė apima produktus ir transportinę dėžę. Reikšmės yra orientacinės ir dėl gamybos tolerancijų bei medžiagų, partijų, tiekėjų ir pakuočių skirtumų gali nukrypti ±5 %.

Transporto dokumentuose turi būti nurodoma faktiškai išmatuota masė.

Skaičiavimams naudojama tuščių dėžių masė:

- didelė dėžė — 0,270 kg;
- maža dėžė — 0,160 kg.

Naudojimo apribojimai

V, VH, Q ir QH juostos nėra skirtos labai nelygiems kampams visiškai išlyginti. Tokiu atveju pirmiausia reikia sumontuoti plieninį arba aliumininį kampinį profilį. Vietose, kuriose kyla labai didelė smūgių rizika, ant išorinių kampų naudojamos juostos nepakeičia metalinio apsauginio kampinio profilio. Kai reikalingas geresnis glaisto sukibimas arba norima sumažinti metalo išryškėjimo po smūgio riziką, V, VH, Q arba QH juostą galima montuoti ant anksčiau sumontuoto plieninio arba aliumininio kampinio profilio. Galutinis produkto pasirinkimas priklauso nuo pagrindo tipo, patalpos paskirties ir numatomo nusidėvėjimo bei mechaninių pažeidimų poveikio. Kilus klausimų dėl naudojimo, susisiekite su Kapco: info@kapco.eu ## LV / ET / UA