KAPCO EASY-TAPE

Композитные ленты для углов, стыков и ремонта гипсокартонных плит.

Область документа
Технический лист распространяется на семейства продукции V / VH и Q / QH, а также на продукт K-G25. Документ содержит основные технические параметры, размеры, основные области применения, инструкцию по монтажу и логистические данные активных продуктов.

Важная информация
Информация, содержащаяся в документе, носит общий характер и не заменяет оценку пригодности продукта для конкретного применения. Продукт следует подбирать с учётом типа основания, назначения помещения и предполагаемого воздействия износа и механических повреждений.

Основные параметры

≥ 12,0 Н/мм	≥ 9,0 Н/мм	≥ 1,0 Н/мм	≤ 0,1 %	≤ 0,5 %
Прочность на растяжение V / VH	Прочность на растяжение Q / QH	Прочность на разрыв K-G25	Стабильность размеров после погружения в воду Вдоль ленты	Стабильность размеров после погружения в воду Поперёк ленты

Размеры и применение

Продукт	Основное применение	Длина	Ширина	Толщина
V / VH	Наружные углы	12 или 25 м	50 мм	0,45 мм
Q / QH	Внутренние углы и стыки	12 или 25 м	50 мм	0,35 мм
K-G25	Стыки, трещины и ремонт	25 м	50 мм	0,40 мм

Серия H (VH и QH) имеет то же основное назначение, что соответственно V и Q. Усиленный верхний слой повышает устойчивость поверхности к истиранию во время монтажа, особенно при работе металлическим шпателем.

Монтаж и данные для дистрибьюторов

Пошаговый монтаж

01	Перед применением оставьте ленту при комнатной температуре не менее чем на 12 часов.
02	Отрежьте ленту необходимой длины. Ленты V, VH, Q и QH согните под требуемым углом вдоль перфорации.
03	Нанесите тонкий слой шпаклёвочной массы в месте монтажа. Лента не требует применения клея или замачивания.
04	Утопите ленту в свежем слое шпаклёвочной массы, затем разгладьте её шпателем, удаляя пузырьки воздуха и излишки массы.
05	Покройте ленту тонким слоем шпаклёвочной массы и оставьте до высыхания.
06	Отшлифуйте высохшую поверхность. При необходимости нанесите ещё один тонкий слой шпаклёвочной массы, дайте ему высохнуть и повторно отшлифуйте поверхность.

Логистические данные упаковки

Данные действуют с 16 июля 2026 года. Масса брутто полной транспортной коробки определена по результатам измерений и округлена до 0,1 кг.

SKU	EAN-13	Шт. в коробке	Масса брутто коробки	Размеры коробки	Шт. на палете
V-25	4779040950113	18	11,7 кг	41,8 × 27,8 × 16,0 см	1080
V-12	4779040950120	12	4,1 кг	33,5 × 22,3 × 10,7 см	1200
Q-25	4779040950137	18	8,3 кг	41,8 × 27,8 × 16,0 см	1080
Q-12	4779040950144	12	2,9 кг	33,5 × 22,3 × 10,7 см	1200
VH-25	4779040950311	18	12,2 кг	41,8 × 27,8 × 16,0 см	1080
VH-12	4779040950328	12	4,0 кг	33,5 × 22,3 × 10,7 см	1200
QH-25	4779040950335	18	7,5 кг	41,8 × 27,8 × 16,0 см	1080
QH-12	4779040950342	12	2,9 кг	33,5 × 22,3 × 10,7 см	1200
K-G25	4779040950151	18	8,9 кг	41,8 × 27,8 × 16,0 см	1080

Указанная масса брутто включает продукцию и транспортную коробку. Значения являются ориентировочными и могут отклоняться на ±5 % из-за производственных допусков и различий в материалах, партиях, поставщиках и упаковке.

В транспортных документах следует указывать фактически измеренную массу.

Для расчётов принята следующая масса пустых коробок:
- большая коробка — 0,270 кг;
- малая коробка — 0,160 кг.

Ограничения применения

Ленты V, VH, Q и QH не предназначены для полного выравнивания очень неровных углов. В таком случае сначала следует установить стальной или алюминиевый угловой профиль. В местах с очень высоким риском ударов ленты, применяемые на наружных углах, не заменяют металлический защитный уголок. Если требуется улучшить сцепление финишной шпаклёвки или снизить риск просвечивания металла после удара, ленту V, VH, Q или QH можно установить поверх ранее смонтированного стального или алюминиевого углового профиля. Окончательный выбор продукта зависит от типа основания, назначения помещения и предполагаемого воздействия износа и механических повреждений. При возникновении вопросов по применению свяжитесь с Kapco: info@kapco.eu