KAPCO EASY-TAPE

Kompositremsor för gipsskivors hörn, skarvar och reparationer.

Dokumentets omfattning
Detta datablad omfattar produktfamiljerna V / VH och Q / QH. Det innehåller viktiga tekniska parametrar, mått, huvudsakliga användningsområden, monteringsanvisningar och logistikdata för aktiva produkter.

Viktig information
Informationen i detta dokument är av allmän karaktär och ersätter inte en bedömning av produktens lämplighet för en specifik användning. Produkten ska väljas utifrån underlagets typ, rummets avsedda användning och den förväntade exponeringen för slitage och mekaniska skador.

Viktiga parametrar

≥ 12,0 N/mm	≥ 9,0 N/mm	≤ 0,1 %	≤ 0,5 %
Draghållfasthet V / VH	Draghållfasthet Q / QH	Dimensionsstabilitet efter nedsänkning i vatten Längs remsan	Dimensionsstabilitet efter nedsänkning i vatten Tvärs över remsan

Mått och användningsområden

Produkt	Huvudsakligt användningsområde	Längd	Bredd	Tjocklek
V / VH	Ytterhörn	12 eller 25 m	50 mm	0,45 mm
Q / QH	Innerhörn och skarvar	12 eller 25 m	50 mm	0,35 mm

H-serien (VH och QH) har samma huvudsakliga användningsområden som V respektive Q. Det förstärkta ytskiktet förbättrar ytans nötningsbeständighet under montering, särskilt vid arbete med en spackelspade av metall.

Montering och distributörsdata

Montering steg för steg

01	Förvara remsan i rumstemperatur i minst 12 timmar före användning.
02	Kapa remsan till önskad längd. Vik V-, VH-, Q- och QH-remsor längs perforeringen till önskad vinkel.
03	Applicera ett tunt lager skarvspackel på monteringsytan. Remsan behöver varken lim eller blötläggning.
04	Bädda in remsan i det färska skarvspacklet och släta sedan ut med en spackelspade så att luftbubblor och överflödigt spackel avlägsnas.
05	Applicera ett tunt lager skarvspackel över remsan och låt torka.
06	Slipa den torra ytan. Applicera vid behov ytterligare ett tunt lager skarvspackel, låt torka och slipa ytan igen.

Logistikdata för förpackningar

Uppgifterna gäller från den 16 juli 2026. Bruttovikterna för fulla transportkartonger baseras på mätningar och är avrundade till närmaste 0,1 kg.

SKU	EAN-13	St/kartong	Kartongens bruttovikt	Kartongmått	St/pall
V-25	4779040950113	18	11,7 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
V-12	4779040950120	12	4,1 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
Q-25	4779040950137	18	8,3 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
Q-12	4779040950144	12	2,9 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
VH-25	4779040950311	18	12,2 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
VH-12	4779040950328	12	4,0 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
QH-25	4779040950335	18	7,5 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
QH-12	4779040950342	12	2,9 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200

Angivna bruttovikter omfattar produkterna och transportkartongen. De är ungefärliga och kan variera med ±5 % på grund av produktionstoleranser och skillnader i material, partier, leverantörer och förpackningar.

Den faktiskt uppmätta vikten ska användas i transporthandlingarna.

De tomkartongsvikter som används i beräkningarna är:
- stor kartong - 0,270 kg;
- liten kartong - 0,160 kg.

Begränsningar i användningen

V-, VH-, Q- och QH-remsor är inte avsedda att helt räta upp kraftigt ojämna hörn. I sådana fall ska ett hörnskydd av stål eller aluminium monteras först. I områden med mycket hög risk för slag ersätter remsor som används på ytterhörn inte ett hörnskydd av metall. När bättre vidhäftning för ytspacklet behövs, eller när risken för att metallen blir synlig efter ett slag behöver minskas, kan V-, VH-, Q- eller QH-remsa appliceras över ett tidigare monterat hörnskydd av stål eller aluminium. Det slutliga produktvalet beror på underlagets typ, rummets avsedda användning och den förväntade exponeringen för slitage och mekaniska skador. För råd om en specifik användning, kontakta Kapco: info@kapco.eu